



# ASOPLAST-MZ

Nr art. 2 02222

## Środek do plastyfikowania, utwardzania i polepszania przyczepności wypraw grubowarstwowych

### Właściwości:

- bezrozpuszczalnikowy
- bezchlorkowy
- nie zawiera składników korozyjnych
- posiada działanie plastyfikujące
- koncentrat
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

### Zastosowanie:

ASOPLAST-MZ stosuje się jako domieszkę dodawaną przy wytwarzaniu zapraw, dla polepszania ich właściwości, a w szczególności do zapraw słuchających do obrzutki murów przy tynkach o wymaganej wytrzymałości i równocześnie nie obniżającej, do wykonywania ulepszonego jastrychu, obniżenia stosunku C/W, do zapraw słuchających do spoinowania i przyklejania wykładzin, jak i do zapraw używanych przy wykonywaniu fasety.

### Typowe zastosowania:

- do zapraw wyrównujących oraz do naprawy miejsc uszkodzonych - umożliwiają wykonanie wyprawy o cienkiej grubości warstwy,
- do wytwarzania ciągów posadzkowych (np. komunikacyjnych) niepylnych, sprężystych o zmniejszonym skurczu,
- jako środek poprawiający przyczepność przy narzuceniu pierwszej warstwy tynków na podłoża do których może występować zmniejszona przywieralność,
- do poprawienia przyczepności obniżenia skurczów zapraw tynkarskich
- jako zaprawa ułatwiająca połączenie betonu starego z nowym w miejscu przerw technologicznych, powstałych przy betonowaniu np. między płytami, a ciałami.
- jako środek zwiększający odporność wyprawy na pękanie w miejscach przepływów w budowlach wodnych, w kanałach ciekowych, oczyszczalniach itp.
- do spoinowania murów.
- jako zaprawa służąca do przyklejania płytek ceramicznych, płytek z kamieni naturalnych i sztucznych, a także jako wyprawa słuchająca do pokrywania rozmaitych płyt izolacyjnych oraz wyrobów z materiałów lekkich.

- jako domieszka służąca do zwiększania przyczepności, a także zwiększania trwałości powłok z farb wapiennych i cementowych.
- jako środek służący do wytwarzania zapraw cementowych o podwyższonej odporności na działanie substancji chemicznych.

### Dane techniczne:

Baza:	emulsja z tworzyw sztucznych na bazie butadienu-styrolu
Ciepota właściwa:	ok. 1,0 (kg = litr)
Kolor:	biały
Temp. podłoża:	+5°C do +25°C
Norma zużycia:	zależy od sposobu zastosowania
Składowanie:	przechowywać w pomieszczeniach zabezpieczonych przed mrozem w zamkniętych pojemnikach przez okres 24 miesięcy.
Opakowania:	1, 5, 10, 25 i 200 kg

### Podłoże:

Przy stosowaniu ASOPLAST-MZ podłoże musi być czyste, wolne od tłuszczów i olei. Zanieczyszczenia olejem, tłuszczem, startą gumą itp. należy starannie oczyścić ewentualnie plamy usunąć za pomocą piaskowania. Luźne wzgl. słabe fragmenty podłoża należy usunąć. Podłoże nasiąkliwe należy równomiernie nawilżyć aż do stanu pełnego nasycenia (jednakże nie dopuścić do tworzenia się miejsc, w których na stałe zalegałaby woda powierzchniowo wilgotna).

### Sposób stosowania:

Do wytwarzania zaprawy należy używać wyłącznie czystych i suchych wyłupanych kruszyw o właściwej krzywej uziarnienia. Uziarnienie kruszywa należy dostosować do grubości warstwy wyprawy np. przy grub. warstwy: zalecane rednice ziaren;

do 2 mm	Ø 0 - 0,5 mm
2 - 5 mm	Ø 0 - 1,0 mm
5 - 15 mm	Ø 0 - 2,0 lub Ø 0 - 4,0 mm
ponad 15 mm	Ø 0 - 8,0 mm

---

# ASOPLAST-MZ

Najpierw należy składniki mieszać ze sobą na sucho, potem dodać roztwór wodny ASOPLAST-MZ i dokładnie mieszać przez okres ok. 2 minut. Przy większych grubościach warstw wyprawy i zwi kszonej dozowaniu cementu należy wyprawę wykonać w kilku warstwach. Z reguły poszczególne warstwy wyprawy wykonuje się na jeszcze mokrych warstwach poprzednich.

Dla warstw mających na celu wytworzenie przyczepności do podłoża nie należy nigdy używać czystego roztworu wodnego ASOPLAST-MZ, aby przy szybkim wysychaniu nie mogła wytworzyć się cienka błonka oddzielająca. Preparatu nie należy stosować przy temperaturach poniżej 5°C.

## Zaprawa do warstw szparych.

Poprawianie przyczepności przy zastosowaniu ASOPLAST-MZ jest szczególnie zalecane:

Przy nakładaniu tynków na podłożach o słabej przyczepności, zaprawach uszczelniających, uzupełnianiu ubytków w betonie i tynkach, zaprawach wyrównujących oraz w innych przypadkach łaczenia nowego betonu ze starym.

Składniki mieszanki:

Woda zarobowa: ASOPLAST-MZ z wodą

1 : 1 do 1 : 3

Sucha mieszanka: cement i piasek 1 : 3

Wielkość ziaren: 0 - 4 mm (w zależności od grubości warstwy)

Norma zużycia: 0,7 - 1,5 kg/m<sup>2</sup> i więcej cm grubości warstwy

## a) Obrzutka szpary dla uzyskania przyczepności tynków:

Wykonać zaprawę i narzucać w warstwie o grubości 4 - 5 mm.

Dalsze warstwy wykonywać przy użyciu zapraw konwencjonalnych wg ogólnie znanych zasad (po związaniu warstwy szpary), a przy zastosowaniu mieszanek przygotowanych fabrycznie postępować wg instrukcji stosowania podanej przez wytwórcę.

## b) Inne warstwy szpary

Wykonać zaprawę polepszającą przyczepność o takiej konsystencji, aby dała się dobrze rozsmarowywać (piasek o granulacji 0 - 4 mm).

Za pomocą szczotki dekarskiej albo twardego pędzla masę mocno wsmarować w podłoże. Na tak przygotowane podłoże kłaść natychmiast warstwę zaprawy wzgl. betonu zanim ona warstwa zwięże.

## **Zaprawa do warstw wyrównawczych, zaprawek i osadzania rozmaitych elementów.**

Stosowanie składników roztworu zarobowego:

ASOPLAST-MZ z wodą dla warstw grubości

poniżej 10 mm: 1 : 3

dla warstw powyżej 10 mm: 1 : 5

Sucha mieszanka: cement z piaskiem: 1 : 2 do 1 : 4

Przy bardziej tłustym zarobku np. przy proporcji ASOPLAST-MZ do wody jak 2 : 1, osiągnięcie odporności na działanie substancji chemicznych, szczególnie na działanie związków mocznikowych, amoniaku i rozcieńczonych ługów.

Wielkość ziaren: 0 - 4 mm, zależnie od grubości warstwy

Norma zużycia: 2,3 - 3,0 kg/m<sup>2</sup> i więcej cm grubości wyprawy

Nanosić zaprawę o konsystencji gęstoplastycznej na dobrze zwilżony podkład. W miejscach mocno obciążonych, a także przy bardzo gładkich podłożach wymagane jest uprzednie wykonanie warstwy zwiększającej przyczepność (patrz wyżej).

## **Nawierzchnie posadzek, nawierzchnie podlegające ścieraniu w budowlach wodnych, podbudowy posadzek:**

Stosunek składników roztworu zarobowego: ASOPLAST-MZ z wodą dla posadzek silnie obciążonych 1 : 1 do 1 : 2 dla posadzek słabo obciążonych 1 : 2 do 1 : 4

Sucha mieszanka:

cement z piaskiem 1 : 2 do 1 : 4 zależnie od grubości warstwy 0 do max. 8 mm

Norma zużycia: zależnie od grubości warstwy 0,4 do 1,9 kg/m<sup>2</sup>

Zgodnie z ogólnie znanymi zasadami technologicznymi należy zaprawę o konsystencji wilgotnej układać na jeszcze mokrej warstwie spodniej, warstwami o grubości 15 - 30 mm dobrze ubijając i zacierając. Przestrzegać wykonania wymaganych szczelin dylatacyjnych.

---

---

# ASOPLAST-MZ

## Tynki:

- a) Zwykłe tynki z zaprawy cementowo-wapiennej  
Stosunek składników roztworu zarobowego:  
ASOPLAST-MZ z wodą jak 1 : 2 do 1 : 4  
Sucha mieszanka:  
rodek wiązcy z piaskiem 1 : 2,5 do 1 : 4  
Wielkość ziaren: 0 - 4 do - 8 mm  
Norma zużycia:  
0,3 - 1,1 kg/m<sup>2</sup> i ka dły cm grubości wyprawy
- b) Wyprawa na płytach izolacyjnych  
Stosunek składników roztworu zarobowego:  
ASOPLAST-MZ z wodą jak 1 : 2  
Sucha mieszanka:  
rodek wiązcy z piaskiem 1 : 3  
Wielkość ziaren:  
zależnie od grubości warstwy 0 - 4 mm  
Norma zużycia:  
0,7 - 1,0 kg/m<sup>2</sup> i ka dły cm grubości warstwy  
Obrzutkę należy wykonać wg instrukcji  
dotyczącej wykonania obrzutki szczepnej dla  
tynków.  
Na dobrze związaną obrzutkę należy nałożyć  
następne warstwy tynku. Celowe jest dodanie  
ASOPLAST-MZ do następnej warstwy (narzut)  
gdy wymagane jest polepszenie przyczepności i  
elastyczności oraz zmniejszeniu skurczu i nasiąkliwości.

## Wyglądanie i wyrównywanie betonu elewacyjnego:

Stosunek składników roztworu zarobowego:  
ASOPLAST-MZ z wodą jak 1 : 3 do 1 : 5  
Sucha mieszanka: cement z piaskiem 1 : 3  
Wielkość ziaren: 0 - 1 mm  
Norma zużycia:  
0,7 - 1,3 kg/m<sup>2</sup> na ka dły cm grubości wyprawy.  
Podłoża dokładnie oczyścić i dobrze nawilżyć mieszankę wg  
proporcji i w. rozrobić do konsystencji dającej nanosić się  
szpachlą.  
Najpierw wykonać warstwę zapewniającą przyczepność,  
wcierając ją szczotką dekarскую lub twardym pędzlem.  
Na uprzednio wykonaną mokrą warstwę zwiaskając  
przyczepność należy nanieść natychmiast w/w. zaprawę  
szpachlową rozprowadzając ją przy pomocy szpachli stalowej

albo szpachli z gumy, a następnie zatrzeć i wygładzić packą  
stalową.

## Przykład zaprawy w miejscu starych przerw roboczych.

Stosunek składników roztworu zarobowego:  
ASOPLAST-MZ z wodą jak 1 : 3 do 1 : 5  
Sucha mieszanka:  
cement z piaskiem 1 : 2 do 1 : 3  
Wielkość ziaren: 0 - 8 mm  
Norma zużycia: 0,6 - 1,1 kg/m<sup>2</sup> na ka dły cm  
grubości warstwy

Celem przykrycia przerw roboczych między betonowymi  
elementami budowli rozrabia się w/w. mieszankę do  
konsystencji gęstoplastycznej i nanosi na czysty, dobrze  
zmoczony podkład bezpośrednio przed  
betonowaniem, warstw o grubości do 5 cm. Przy  
zastosowaniu deskowań wymagana jest ich szczelność.  
Na tak wykonane przykrycie przerwy roboczej należy  
nałożyć właściwą warstwę betonu i odpowiednio zagęścić.

## Zaprawa do przyklejania płyt termoizolacyjnych, płytek do spoinowania, do wyokrąglania naroży (faset):

a) do wypełniania spoin w budowlach betonowych  
i murowych

Stosunek składników roztworu zarobowego: ASOPLAST-MZ z  
wodą jak 1 : 2 do 1 : 4

Sucha mieszanka:  
Cement z piaskiem 1 : 2 do 1 : 3  
Wielkość ziaren: 0 - 2 mm z podwyższoną  
zawartością frakcji do 0,2 mm  
Norma zużycia: 0,7 - 1,9 kg/m<sup>2</sup> na ka dły cm  
grubości wyprawy

Wykonać zaprawę o konsystencji pasty i wciskać  
w spoiny za pomocą szpachli, kielni i zygowej wzgl.  
przyrządu do spoinowania.

b) przyklejanie płyt termoizolacyjnych  
Stosunek składników wody zarobowej:  
ASOPLAST-MZ z wodą jak 1 : 2  
Sucha mieszanka: cement z piaskiem 1 : 3  
Wielkość ziaren: 0 - 2 mm

# ASOPLAST-MZ

Norma zużycia: 1,4 - 1,9 kg/m<sup>2</sup> na każdą cm grubości warstwy

Przygotowaną zaprawę należy nanieść na podkład punktowo albo na całej powierzchni za pomocą kielni wzgl. packi stalowej, a następnie przyklejaną płytę docisnąć.

## Domieszka do farb wapiennych i cementowych:

Stosunek składników wody zarobowej:

ASOPLAST-MZ z wodą jak 1 : 1

Norma zużycia: 0,1 - 0,2 kg/m<sup>2</sup>

Zamiast zwykłej wody używać wody zarobowej o ww. stosunku składników. Dzięki temu wykonana powłoka malarska wykazuje lepszą przyczepność i zwiększoną wytrzymałość na wycieranie jak również zwiększoną odporność na wypływy atmosferyczne.

## Zasady pielęgnacji wykonanych wypraw ważne przy wszystkich rodzajach

### zastosowania środka ASOPLAST-MZ:

Powierzchnie tynków, cięgów posadzkowych, miejsc narażonych na ścieranie itp. należy w okresie 5 dni od wykonania utrzymać w stanie wilgotnym, bądź też chronić od wiatru i słońca przed przedwczesnym wysuszeniem, okrywać folią polietylenową. Przy temperaturach ujemnych chronić przed mrozem.

## Wskazówki:

- zaprawa z dodatkiem ASOPLAST-MZ powinna być intensywnie mieszana, jednak nie "do przesady" (nie dłużej niż 1-2 minuty), ażeby nie wprowadzić do mieszanej masy zbyt dużej ilości powietrza (powoduje to później porowatość wyprawy).
- nakładanie czystego ASOPLAST-MZ, bez dodania cementu i piasku, nie jest zalecana jako środek polepszający przyczepność, ponieważ wytwarzająca się wówczas cieniutka błonka samego preparatu niszczy przyczepność zamiast ją poprawiać.
- stosowanie zapraw z wodą zarobową gdzie dodatek ASOPLAST-MZ jest mniejszy niż przy stosunku 1 : 5 jest niecelowe gdyż przy tak małej ilości wprowadzanego preparatu nastąpi bardzo nieznaczne poprawienie własności.

- zaprawy z ASOPLAST-MZ są nieodporne na długie działania benzyny i rozpuszczalników organicznych (w przypadkach, gdy kontakt taki jest możliwy należy je zastąpić zaprawami na bazie żywic epoksydowych).
- zaprawy z dodatkiem ASOPLAST-MZ nie powinny być stosowane przy temperaturze poniżej 5°C.
- przy stosowaniu zapraw z ASOPLAST-MZ muszą być przestrzegane reguły sztuki budowlanej tak samo jak i przy stosowaniu zwykłych zapraw cementowych.
- podkład winien być oczyszczony i starannie nawilżony.
- piasek używany do zapraw winien być czysty i o właściwej krzywej przesiewu (o odpowiednim uziarnieniu).
- stosować możliwie małą ilość wody zarobowej.
- przy nakładaniu zaprawy w kilku warstwach przestrzegać zasady: każda następna warstwa układana jest na mokrej jeszcze warstwie poprzedniej.
- chronić świeżo ułożoną wyprawę przed szybkim wysychaniem
- chronić świeżo ułożoną wyprawę przed wiatrem i skokami temperatury.

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z aktualną Kartą Charakterystyki!

## GISCODE: D1